

## FILM PARA UTILIZACION DE MAQUINAS AUTOMATICAS

Film extensible en LLDPE para utilización en máquinas automáticas sin grupo preestiro, con elevada resistencia a la perforación y al desgarró; particularmente indicado para embalar pallets y productos que presentan picos.

### K872A Super Power :ficha tecnica

Característica		Valores	Unidad medida	Metodo
Espesor		23	µm	-
Densidad		0,916 - 0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1505
Resistencia al impacto (Dart test)		229	g	ASTM D-1709
Esfuerzo inicial	MD ▼	10	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D-882 B
	TD ▶	9	N/mm <sup>2</sup>	
Carga de rotura	MD ▼	39	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D-882 B
	TD ▶	26	N/mm <sup>2</sup>	
Elongacion a rotura	MD ▼	540	%	ASTM D-882 B
	TD ▶	695	%	
Elmendorf	MD ▼	3520	mN	ASTM D-1922
	TD ▶	5031	m/N	
Preestiro garantizado		265	%	<b>Metodo Hipac</b>
Preestiro maximo		295	%	<b>Metodo Hipac</b>
Potere collante (cling)		130	g	<b>Metodo Hipac</b>

Ultima actualización : 01-05-2005

Los valores señalados son el resultado de pruebas estandarizadas efectuadas en nuestro laboratorio. Son datos a título indicativo a fin de facilitar la selección y uso para cada sector y no constituyen ninguna garantía. Se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, sin aviso alguno.

RETRACTILYEMBALAJE.COM

Ctra. Nacional III, km. 345 – Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia) Telf.: 961 521 819 Fax: 961 548 315